

コンクリート技術の要点'26 正誤表

「コンクリート技術の要点'26」の記述につきまして、下表のとおり訂正いたします。

2026 年 10 月 1 日 コンクリート技術講習委員会

第6章

P146

表6.3.1

誤

正

表 6.3.1 レディーミクストコンクリートの種類 (JIS A 5308 : 2024)

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランブ又はスランブフロー ^{a)} (cm)	呼 び 強 度														曲げ 4.5
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60		
普通コンクリート	20, 25	8, 12, 15, 18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	
	40	5, 8, 12, 15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
軽量コンクリート	15	8, 12, 15, 18, 21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
舗装コンクリート	20, 25, 40	2.5, 6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
高強度コンクリート	20, 25	12, 15, 18, 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		45, 50, 65, 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—

注 a) 荷卸し地点での値であり、45 cm, 50 cm, 55 cm 及び 60 cm はスランブフローの値である。

表 6.3.1 レディーミクストコンクリートの種類 (JIS A 5308 : 2024)

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランブ又はスランブフロー ^{a)} (cm)	呼 び 強 度														曲げ 4.5
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60		
普通コンクリート	20, 25	8, 12, 15, 18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	
	40	5, 8, 12, 15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
軽量コンクリート	15	8, 12, 15, 18, 21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
舗装コンクリート	20, 25, 40	2.5, 6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
高強度コンクリート	20, 25	12, 15, 18, 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		45, 50, 55, 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—

注 a) 荷卸し地点での値であり、45 cm, 50 cm, 55 cm 及び 60 cm はスランブフローの値である。